

Exklusiv eine Verarbeitungsempfehlung von

Verlegen:

Für ein schönes Farbspiel sollten Sie Platten aus verschiedenen Paketen mischen. Verwenden Sie geeignete Kleber. Bitte beachten Sie bei der Verlegung die Angaben der Kleberhersteller.

Imprägnieren (Ausfughilfe):

Um das Material problemlos verfugen zu können empfehlen wir, den Belag vor dem Verfugen mit Patina-Fala® Imprägnierung zu imprägnieren. Der Belag muss sauber, oberflächentrocken und saugfähig sein. Legen Sie vorher eine Probe an. Bringen Sie die Imprägnierung 1x gleichmäßig und satt nach Anleitung auf die Oberfläche auf. Nach ca. 2-5 Min. Eindringzeit werden Materialüberschüsse mit trockenen Tüchern aufgenommen und streifenfrei nachgerieben. Nach ca. 12 Stunden Trockenzeit kann verfugt werden. Durch den Auftrag der Patina-Fala Imprägnierung wird die Verfugung wesentlich erleichtert. Bauverschmutzungen sind leichter zu entfernen.

Verfugen:

Wählen Sie dafür ebenfalls geeignetes Verfugmaterial.

Trockenzeit. Je nach Verlegeart 2-7 Wochen.

Bauendreinigung:

Verwenden Sie zur Bauendreinigung Patina-Fala® Absäuerungsmittel spezial. Verdünnen Sie diesen je nach Verschmutzung ca. 1:5 - 1:10 mit Wasser. Nach einer kurzen Einwirkzeit wird per Hand oder Maschine mit grünem oder blauen Pad gescheuert. Anschließend die Schmutzbrühe aufnehmen und mit Wasser klar Nachspülen.

Je nach Untergrund und Verlegetechnik muss der Belag ca. 2-4. Wochen trocknen. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der verschiedenen Hersteller.

Oberflächenbehandlung im Innenbereich:

Hier können Sie zwischen 5 verschiedenen Optiken auswählen:

<u>1.</u>	<u>2.</u>	<u>3.</u>	<u>4.</u>	<u>5.</u>
<u>Unverändert matt</u>	<u>Farbvertieft matt</u>	<u>Unverändert seidenglänzend</u> (nicht zu empfehlen in Nassbereichen)	<u>Farbvertieft seidenglänzend</u> (nicht zu empfehlen in Nassbereichen)	<u>Starker Glanz</u> (nicht zu empfehlen in Nassbereichen)
Um den Belag optisch unverändert zu belassen, empfehlen wir eine Oberflächenbehandlung mit Patina-Fala® Fleckschutz F1 . Diese Behandlung schützt den Belag vor Flecken aller Art wie z.B. Öl oder Fett und allgemeiner Verschmutzung. Aufgrund des starken Saugverhaltens der Platten sollte diese Behandlung 2x im Abstand von einem Tag durchgeführt werden. Der Belag bleibt atmungsaktiv und ist nach 24 Stunden voll belastbar.	Eine Oberflächenbehandlung mit Patina-Fala® Farbvertiefer FV1 (mit Fleckschutzwirkung) vertieft den Belag und die Struktur der Oberfläche. Je nach Saufähigkeit kann nach 24 Stunden der Arbeitsgang wiederholt werden. Der Belag bleibt atmungsaktiv und ist nach 24 Stunden voll belastbar.	1.) Behandlung wie 1. (Fleckschutz). 2.) nach 24 Std. wird dann den Belag mit Patina-Fala® Deckwachs farblos natur/naturrein DFN gewachst. Das Wachs wird mit Pinsel aufgetragen und bereits nach ca. 10 Min. im Feuchtzustand mit einer weichen Bürste oder weißem Pad mehrmals gut poliert. Ein erneuter Poliervorgang am nächsten Tag ist zu empfehlen.	1.) Behandlung wie 2. (Farbvertiefer). 2.) nach 24 Std. wird dann den Belag mit Patina-Fala® Deckwachs farblos natur/naturrein DFN gewachst. Das Wachs wird mit Pinsel aufgetragen und bereits nach ca. 10 Min. im Feuchtzustand mit einer weichen Bürste oder weißem Pad mehrmals gut poliert. Ein erneuter Poliervorgang am nächsten Tag ist zu empfehlen.	Verwenden Sie dazu Patina-Fala® Naturstein-Schutz . Das Produkt wird mit Wischmopp gleichmäßig aufgetragen. (Es darf keine Pfützenbildung entstehen) Nach einer Trockenzeit von ca. 2 Stunden (wenn der Belag trockenen Fußes begehbar ist) wird der Naturstein-Schutz erneut aufgetragen. Je nach Optik und Wunsch kann ein dritter Auftrage notwendig werden. Der Belag ist nach 24 Stunden voll belastbar.

Unterhaltsreinigung

Verwenden Sie für die laufende u. tägliche Unterhaltsreinigung Patina-Fala® Bodenseife BS1 .	Verwenden Sie für die laufende u. tägliche Unterhaltsreinigung Patina-Fala® Bodenseife BS1 .	Verwenden Sie für die laufende und tägliche Unterhaltsreinigung Patina-Fala® Wischpflege,W1 .	Verwenden Sie für die laufende und tägliche Unterhaltsreinigung Patina-Fala® Wischpflege,W1	Verwenden Sie für die laufende und tägliche Unterhaltsreinigung Patina-Fala® Neutralreiniger NR1
---	---	--	--	---

Als Problemlösungen und Grundreinigungen empfehlen wir folgende Patina-Fala® Produkte: Grundreiniger spezial, Fleckentferner, Flecken-tec, Zementfugenreiniger, Entwachser.

Weitere Problemlöser können Sie über unsere Datenbank www.flecken-abc.de erfahren.

Verbrauchstabelle:

Produkt	Innenbereich	Außenbereich	Gebindegrößen /ltr.						Verbrauch
			0,25	0,5	1	2,5	5	10	
Imprägnierung	•	•			•		•		1 Liter reicht für ca. 5-10 m ² je nach Saugverhalten
Absäuerungsmittel spezial	•	•			•		•		1l reicht für ca. 5-10 m ² , je nach Verschmutzung.
Fleckschutz	•	•	•		•		•		1 Liter reicht für bis zu 10 m ² je nach Saugverhalten
Farbvertiefer	•	•	•		•		•		1 Liter reicht für bis zu 10 m ² je nach Saugverhalten
Deckwachs farblos natur/naturrein	•					•			2,5 l reichen für ca. 20-25m ²
Naturstein-Schutz	•				•			•	1 Liter reicht für ca. 10-20 m ² je nach Saugverhalten
Bodenseife	•				•	•	•		50 -100 ml/8l Wasser
Wischpflege	•				•	•	•	•	100-200ml/8 l Wasser
Neutralreiniger	•				•		•		100-200ml/8 l Wasser
Grundreiniger spezial	•	•			•		•	•	1 Liter für 5-10m ² je nach Verschmutzung
Fleckentferner	•	•	0,2l.		•				ca. 0,2 l für eine Belagsfläche von 1-2m ² je nach Verschmutzung.
Flecken-tec	•	•	0,2l.						ca. 0,2 l für eine Belagsfläche von 1-2m ² je nach Verschmutzung.
Zementfugenreiniger	•	•		•					Je nach Fugenbreite 0,5 l für ca. 10-15 lfdm
Entwachser	•	•			•		•		1 Liter für ca. 5-10m ² je nach Verschmutzung

Beachten Sie vor Verarbeitung bei allen Produkten die Anleitungen auf den Gebindeetiketten (z.B. Verbrauch und Einwirkzeit. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden. Patina-Fala Reinigungsprodukte sind voll biologisch abbaubar. Patina-Fala garantiert höchste Qualität der Produkte.

Patina-Fala® Beizmittel GmbH	Hauptverwaltung Georg-Knorr-Str. 34 D - 85662 Hohenbrunn bei München Telefon (0049) 08102 995600 Telefax (0049) 08102 9956020	www.patina-fala.de info@patina-fala.de

Attenberger Bodenziegel

Attenberger Bodenziegel GmbH

Geschäftsführer Andreas Schöneke / Krähmühle 1 / D - 84427 St. Wolfgang

Tel + 49 (0) 8085.187337 / Mail: info@bodenziegel.de / www.bodenziegel.de